

MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT DH LAKAS

- Aukšto blizgumo
- Elastingas
- UHS (labai aukšto blizgumo)
- Puikios cheminės, bei mechaninės savybės
- Nereikia skiesti
- LOJ atitinka reikalavimus

PAVIRŠIUS	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
------------------	--

	Maišymo santykis pagal tūrį:	 2 dalys MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT DH LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K HS KIETIKLIO 4300  2 dalys MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT DH LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K HS KIETIKLIO 4100  2 dalys MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT DH LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K HS KIETIKLIO 4500
	Maišymo santykis pagal masę:	100 g MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT DH LAKO 52 g MOBIHEL KIETIKLIO 4100 arba 4300 arba 4500
	Mišinio sukietėjimo laikas prie 20°:	1,5 val.
	Klampa (RFU):	18 - 22 s DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C
	Dengimas dažymo pistoletu:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar
	Sluoksnių skaičius:	1 plonas sluoksnis – dažymo pistoletas nuo dažomo objekto atitrauktas 15 cm, dengimo greitis didesnis nei įprastai. Pirmas sluoksnis turi būti plonas, šlapias ir lygus. 1 pilnas sluoksnis – Praėjus 10 min. Dažymo pistoletas nuo dažomo objekto dabar atitraukiamas 25 cm, dengimo greitis įprastas.
	Dangos storis:	50-60 μm
	Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:	MOBIHEL 2K HS KIETIKLIS 4100 3 - 5 min/20°C tarp sluoksnių 15 min. prieš džiovinant kameroje

		MOBIHEL 2K HS KIETIKLIS 4300 3 - 5 min/20°C tarp sluoksnių 15 min. prieš džiovinant kameroje MOBIHEL 2K HS KIETIKLIS4500 1 - 2 min/20°C tarp sluoksnių 5 min. prieš džiovinant kameroje
	Džiūvimo laikas:	MOBIHEL 2K HS KIETIKLIS 4100 Džiūvimo laikas prie 20 °C: 16 val. Džiūvimo laikas prie 60 °C: 30 min. MOBIHEL 2K HS KIETIKLIS 4300 Džiūvimo laikas prie 20 °C: 16 val. Džiūvimo laikas prie 60 °C: 35 min. MOBIHEL 2K HS KIETIKLIS 4500 Džiūvimo laikas prie 20 °C: 16 val. Džiūvimo laikas prie 60 °C: 20 min.
	Džiūvimo laikas (IR bangose):	10 - 15 min. Atstumas iki objekto: 70 - 80 cm
	Galiojimo laikas:	5 metai

2004/42/II B(d) (420) 415

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (d)) yra 420 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 415 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Uždarykite kietiklio indelį po naudojimo, nes jis reaguoja su ore esančia drėgme ir gali tapti netinkamas naudojimui.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia
A member of the KANSAI PAINT Group

