

GRAVIHEL BASECOAT 701 BAZINĖ DAŽŲ DANGA 701 - 001 MATINĖ

GRAVI HEL

Naudojama: Naudojamas kartu su laku COLOMIX 2K CLEARCOAT 2+1, GRAVIHEL BASECOAT bazinė dažų danga turinti aukštą atsparumą įvairioms oro sąlygoms, mechaniniams, cheminiams veiksniams, taip pat pasižymi puikia UV spindulių apsauga.

Spalvos atspalvis ir metaliko efektas priklauso nuo purškimo būdo, darbinės klampos, nustatyto dažų padavimo ir slėgio dažymo pistolete, naudojamos purkštuvo ir t.t.

Jeigu sudėtyje yra GRAVIHEL FLUORESCENT PP pigmentai, būtina naudoti trijų sluoksnių (3C) dažymo sistemą:

1. Sluoksnis: Gruntas GRAVIHEL PUR ar EPOXY PRIMER RAL (75:25 – GHHEL 01 baltas) ar bet koks kitas baltas gruntas iš Helios produktų, sauso sluoksnio storis = 60 μm;

2. Sluoksnis: GRAVIHEL BASECOAT 701 – 001 matinė dažų danga (80:20) turi būti dažoma 4 sluoksniais, tarp sluoksnių reikia laukti tol kol paviršius pasidaro pilnai matinis, lakas turi būti dengiamas praėjus nemažiau 20 min, kai padengtas paskutinis sluoksnis, sauso sluoksnio storis = 60 μm;

3. Sluoksnis: Tinka visi 2K Helios produktų lakai (labai svarbu padengti 4 sluoksnius lako, kad sauso sluoksnio storis būtų = 100 μm, nes fluorasenciniai pigmentai turi labai prastą UV spindulių atsparumą).

Rekomenduojamas santykis tarp dažų bazės ir pigmentų yra 80 : 20.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

Paviršius:

GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50 RAL Gruntas
(Džiovinimo laikas 24h)

Produkto tipas:

Akrilinė derva

Išvaizda:

Matinė

Pirminė klampa:

Tiksotropinė

Komponento A tankis:

0,94 – 0,99 kg/l

Sausų dalelių liekana:

Pagal tūrį: 18%

Pagal masę: 41%

LOJ:

LOJ paruoštas naudojimui (g/l)= max.770

Teorinis dengiamumas:

9 - 10 m²/lit.

Atspalviai:

Gravihel metallic spalvų sistema

50- 60%



GRAVIHEL BASECOAT SKIEDIKLIS

20 - 22 sek.


DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C



1,3 mm

2 - 3 bar (priklausomai nuo purkštuvo)

2x = 15- 25 μm



10 – 15 min. /20°

GRAVI HEL



LAKAS COLOMIX 2K CLEARCOAT
2+1 STANDARD ANTI SCRATCH



Galiojimo laikas:
2 metai