
























MOBIHEL 2K CLEARCOAT MATT MATINIS LAKAS

- Skirtas lakuoti plastikinėm detalėm (bamperiams, veidrodžių rėmeliams, moldingams ir t.t.)
- Jis išsiskiria ypač matiniu efektu (blizgumo lygis 5-15%),
- Elastiškas
- Puikios cheminės bei mechaninės savybės
- Norint išgauti skirtingus matiškumo lygius, gali būti maišomas su kitais MOBIHEL 2K lakais
- Negalima poliruoti
- LOJ atitinka reikalavimus

PAVIRŠIUS	MOBIHEL BAZA MIX MOBIHEL HYDRO BAZA MIX
------------------	--

	Maišymo santykis pagal tūrį:	 2 dalys MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT MATT LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 1300 20% MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100  2 dalys MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT MATT LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 1100 20% MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100  2 dalys MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT MATT LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 1500 20% MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100
	Maišymo santykis pagal masę:	100 g MOBIHEL 2K CLEARCOAT MATT LAKO 48 g MOBIHEL 2K KIETIKLIO 1100 arba 1300 arba 1500 26 g MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100
	Mišinio sukietėjimo laikas prie 20°:	3 val.
	Klampa (RFU):	17 - 19 s DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C
	Dengimas dažymo pistoletu:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar
	Sluoksnių skaičius: Dangos storis:	2 pilni sluoksniai 50 - 60 μ m
	Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:	15 min/20°C tarp sluoksnių 10 - 15 min. prieš džiovinant kameroje

	Maišymo santykis pagal tūrį:	 3 dalys MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT MATT LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 4100 30% MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100  3 dalys MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT MATT LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 4300 30% MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100  3 dalys MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT MATT LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 4500 30% MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100
	Maišymo santykis pagal masę:	100 g MOBIHEL 2K CLEARCOAT MATT LAKO 33 g MOBIHEL 2K HS KIETIKLIO 4100 arba 4300 arba 4500 35 g MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100
	Mišinio sukietėjimo laikas prie 20°:	3 val.
	Klampa (RFU):	17 - 19 s DIN 53211 ϕ 4mm/ 20°C
	Dengimas dažymo pistoletu:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar
	Sluoksnių skaičius: Dangos storis:	2 pilni sluoksniai 50-60 μ m
	Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:	15 min/20°C tarp sluoksnių 10 - 15 min. prieš džiovinant kameroje
	Džiūvimo laikas prie 20°C: Džiūvimo laikas prie 60°C:	16 val. 30 min. (objekto temperatūra)
	Galiojimo laikas:	1 metai
	Džiūvimo laikas prie 20°C: Džiūvimo laikas prie 60°C:	16 val. 30 min (objekto temperatūra)

ARBA

Matiškumo lygio lentelė					
Ši lentelė parodo kaip maišant lakus išgauti norimą matiškumo lygį.					
	Blizgumo lygis			Maišant su skirtingais kietikliais	
	Pusiau matinis ca. 40%	Pusiau blizgus ca. 60%	Blizgus ca. 80%	MOBIHEL 2K KIETIKLIS	MOBIHEL 2K HS KIETIKLIS
MOBIHEL 2K 2:1 clearcoat matt LAKAS	87 g	80 g	70 g	2:1 MOBIHEL 2K kietiklio 1100 arba 1300 arba 1500 + 20% MOBIHEL 2K skiediklio 2100	3:1 MOBIHEL 2K HS kietiklio 4100 arba 4300 arba 4500 + 30% MOBIHEL 2K skiediklio 2100
MOBIHEL 2K HS 2:1 clearcoat DH LAKAS	13 g	20 g	30 g		
MOBIHEL 2K 2:1 clearcoat matt LAKAS	83 g	70 g	60 g	2:1 MOBIHEL 2K kietiklio 1100 arba 1300 arba 1500 + 10% MOBIHEL 2K skiediklio 2100 arba 2300 arba 2500	3:1 MOBIHEL 2K HS kietiklio 4100 arba 4300 arba 4500 + 20% MOBIHEL 2K skiediklis 2100 arba 2300 arba 2500
MOBIHEL 2K 2:1 clearcoat anti scratch LAKAS	17 g	30 g	40 g		
MOBIHEL 2K 2:1 clearcoat matt LAKAS	85 g	80 g	70 g	2:1 MOBIHEL 2K kietiklio 1100 arba 1300 arba 1500 + 10% MOBIHEL 2K skiediklio 2100 arba 2300 arba 2500	3:1 MOBIHEL 2K HS kietiklio 4100 arba 4300 arba 4500 + 20% MOBIHEL 2K skiediklio 2100 arba 2300 arba 2500
MOBIHEL 2K 2:1 clearcoat FG ANTI SCRATCH LAKAS	15 g	20 g	30 g		

Matiškumo lygis priklauso nuo šių veiksnių (faktorių įtaka gali pakeisti blizgesio lygį taip pat 10–20%)

FAKTORIUS	BLIZGIAU	MATIŠKIAU
Džiūvimo laikas tarp sluoksnių	trumpesnis	ilgesnis
Plėvelės storis	sotresnis	plonesnis
Kietiklis	lėtesnis	greitesnis
Skiediklis	lėtesnis	greitesnis
Darbinė klampa	didesnė	mažesnė
Džiovinimo metodas	džiovinant kameroje	džiovinant patalpos temperatūroje
Kietiklio sausa liekana	didelė sausa liekana	maža sausa liekana

2004/42/II B(e) (840) 520

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (e)) yra 840 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 520 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Uždarykite kietiklio indelį po naudojimo, nes jis reaguoja su ore esančia drėgme ir gali tapti netinkamas naudojimui.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtros ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.
Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.
Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.
Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia
A member of the KANSAI PAINT Group