














## MOBIHEL UNIVERZAL DTM PRIMER FILLER GRUNTAS








- Šveičiamas užpildantis iki 180µm gruntas, pasižymintis puikiais antikorozinėmis savybėmis.
- Naudojant „Šlapias ant šlapio“ technologiją ypatingai rekomenduojama naudoti dažant naujas originalias dalis, kurioms reikalinga ypatinga apsauga nuo korozijos
- Gruntą galima naudoti ir ant plastmasės taip pat galima dengti pagal „šlapias ant šlapio“ technologiją arba kaip normalų šveičiamą gruntą.
- Spalvos: Juoda, balta ir pilka
- LOJ atitinka reikalavimus

### UŽPILDANTIS GRUNTAS





	<b>FE</b>	<b>ZN</b>	<b>AL</b>
<b>PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS</b>	 P220 – P280	 MOBIHEL Antisilikono valiklis	 MOBIHEL Antisilikono valiklis
	 MOBIHEL Antisilikono valiklis	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Antisilikono valiklis	 MOBIHEL Antisilikono valiklis
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR





PRIEDAS MOBIHEL PASSIVATOR dengiamas šluoste arba dažymo pistoletu. Gruntas turi būti padengtas po 7-10min, bet neilgiau kaip 15min).






	<b>Maišymo santykis pagal tūrį:</b>	MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER MOBIHEL 2K HARDENER 700 MOBIHEL 2K THINNER 2100	3 dalys 1 dalis 10 – 15 %
	<b>Maišymo santykis pagal masę:</b>	MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER MOBIHEL 2K HARDENER 700 MOBIHEL 2K THINNER 2100	100 g 20 g 9 g
	<b>Mišinio gyvybingumas prie 20°:</b>	50 min.	
	<b>Klampa (RFU):</b> DIN 53211 Φ4 / 20°C	24 - 32 sek.	
	<b>Padengimas dažymo pistoletu:</b>	1,6 – 1,8 mm 2 bar	

	<b>Sluoksnių skaičius:</b> <b>Plėvelės storis:</b>	2 - 3 pilni sluoksniai 120 - 180 μm
	<b>Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:</b>	10 - 15 min./20°C tarp sluoksnių 15 - 20 min./20°C prieš kaitinant dažymo kameroje
	<b>Džiūvimo laikas prie 20°C:</b> <b>Džiūvimo laikas prie 60°C:</b>	7 val. (arba per naktį) 30 min.
	<b>Džiūvimo laikas (IR bangose):</b>	15 – 20 min. Atstumas iki objekto: 70 - 80 cm
	<b>Šveitimas sausai:</b>	P360 – P600
	<b>Šveitimas su vandeniu:</b>	P600 – P1200
	<b>Sekantis žingsnis:</b>	Visos MOBIHEL dažų dangos




### “ŠLAPIAS ANT ŠLAPIO” TECHNOLOGIJA






<b>PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS</b>	
	 MOBIHEL Antisilikono valiklis
	 P500 – P800
	 MOBIHEL Antisilikono valiklis









	<b>Maišymo santykis pagal tūrį:</b>	MOBIHEL UNIVERSALDTMPRIMERFILLER MOBIHEL 2K KIETIKLIO 700 MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100	3 dalys 1 dalis 30 - 35 %
	<b>Maišymo santykis pagal masę:</b>	MOBIHEL UNIVERSALDTMPRIMERFILLER MOBIHEL 2K KIETIKLIO 700 MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100	100 g 20 g 22 - 24 g
	<b>Mišinio gyvybingumas prie 20°:</b>	50 min.	
	<b>Klampa (RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C</b>	16 - 19 sek.	

	<b>Padengimas dažymo pistoletu:</b>	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar
	<b>Sluoksnių skaičius:</b> <b>Plėvelės storis:</b>	2 pilni sluoksniai 30 - 40 µm
	<b>Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:</b>	5 - 10 min/20°C tarp sluoksnių 20 – 30 min. prieš padengiant skiediklinius dažus 30 min. prieš padengiant vandeninius dažus
	<b>Džiūvimo laikas prie 20°C:</b>	Jeigu po padengimo praėjo daugiau nei 5 valandos, lengvai pašiauškite paviršių pilku šveitimo audiniu.
	<b>Sekantis žingsnis:</b>	Visos MOBIHEL dažų dangos

## GRUNTAS PLASTMASEI - PADENGIMAS PAGAL “ŠLAPIAS ANT ŠLAPIO” TECHNOLOGIJĄ ARBA KAIP UŽPILDANTĮ GRUNTĄ

<b>PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS</b>	
	 P500 – P800
	 MOBIHEL Plastiko valiklis

		ŠLAPIAS ANT ŠLAPIO	UŽPILDANTIS GRUNTAS
	<b>Maišymo santykis pagal tūrį:</b>	3 dalys MOBIHEL UNI DTM FILLER 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 700 30% MOBIHEL PRIEDO W/W 10 - 20 % MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100	3 dalys MOBIHEL UNI DTM FILLER 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 700 30% MOBIHEL PRIEDO W/W 5 - 10 % MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100
	<b>Maišymo santykis pagal masę:</b>	100 g MOBIHEL UNI DTM FILLER 20 g MOBIHEL 2K KIETIKLIO 700 22 g MOBIHEL PRIEDO W/W 10-20 g MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100	100 g MOBIHEL UNI DTM FILLER 20 g MOBIHEL 2K KIETIKLIO 700 22 g MOBIHEL PRIEDO W/W 5-10 g MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100
	<b>Mišinio gyvybingumas prie 20°:</b>	3 val.	3 val.
	<b>Klampa (RFU):</b> DIN 53211 φ4 mm /20°C	13 - 16 sek.	16 – 19 sek.
	<b>Padengimas dažymo pistoletu:</b>	1,2 - 1,3 mm 2 – 2,5 bar 1 - 2 sluoksniai: 25 - 50 µm	1,2 - 1,3 mm 2 – 2,5 bar 2 - 3 sluoksniai: 50 - 100 µm

	<b>Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:</b>	5 - 10 min/20°C tarp sluoksnių 20–30 min. prieš padengiant skiediklinius dažus. 30 min. prieš padengiant vandeninius dažus.	5-10 min tarp sluoksnių.
	<b>Džiūvimo laikas prie 20°C:</b>	Jeigu po padengimo praėjo daugiau nei 5 valandos, lengvai pašiauškite paviršių pilku šveitimo audiniu.	5 val.
	<b>Džiūvimo laikas prie 60°C:</b>	/	30 min.
	<b>Džiūvimo laikas (IR bangose):</b>	/	5 - 10 min. Atstumas iki objekto: 70 - 80 cm
	<b>Šveitimas sausai:</b>	/	P360 - P600
	<b>Šveitimas su vandeniu:</b>	/	P600 - P1200
	<b>Sekantis žingsnis:</b>	Tinka visi gruntai iš Mobihel gruntų serijos 30% MOBIHEL 2K Elastiko turėtų būti pridėta į komponentą A	
	<b>Galiojimo laikas:</b>	2 metai	

2004/42/II B(c) (540) 540 EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (c)) yra 530 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 530 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%. TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Uždarykite kietiklio indelį po naudojimo, nes jis reaguoja su ore esančia drėgme ir gali tapti netinkamas naudojimui. Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis. Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė. Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai. Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje. Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOSTBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia  
A member of the KANSAI PAINT Group