











Techninė informacija (04/20)

COLOMIX 2:1 HS 2K CLEARCOAT ANTI SCRATCH LAKAS

- Aukšta sausų dalelių liekana
- Puikus cheminis bei mechaninis atsparumas
- Puikus vertikalus stabilumas
- Aukštas blizgumas
- LOJ atitinka reikalavimus

| | |
|------------------|-------------------|
| PAVIRŠIUS | COLOMIX BASISLACK |
|------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|---|
|  | Maišymo santykis pagal tūrį: | 2 dalys COLOMIX 2:1 2K HS CLEARCOAT ANTI SCRATCH LAKO 1 dalis COLOMIX 2:1 2K ACRYL KIETIKLIO NORMALAUS/ GREITO/ LĖTO |
|  | Maišymo santykis pagal masę: | 100 g COLOMIX 2:1 2K HS CLEARCOAT ANTI SCRATCH LAKO 49 g COLOMIX 2:1 2K ACRYL KIETIKLIO NORMALAUS / GREITO 51 g COLOMIX 2:1 2K ACRYL KIETIKLIO LĖTO |
|  | Mišinio sukietėjimo laikas prie 20°: | 1 - 2,5 h priklausomai nuo kietiklio |
|  | Klampa (RFU): | 18 - 22 s DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C |
|  | Dengimas dažymo pistoletu: | 1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar |
|  | Sluoksnių skaičius: Dangos storis: | 2 50 - 60 μm |
|  | Džiūvimo laikas tarp sluoksnių: | 5 min/20°C tarp sluoksnių 10 - 15 min. prieš džiovinant kameroje |
|  | Džiūvimo laikas prie 20°C: Džiūvimo laikas prie 60°C: | 16 val. 30 min. (objekto temperatūra) |
|  | Džiūvimo laikas (IR spinduliuose): | 8 - 12 min. Distancija iki objekto: 70 - 80 cm |
|  | Galiojimo laikas: | 5 metai |

2004/42/II B(e) (840) 520

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (e)) yra 840 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 520 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtros ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia
A member of the KANSAI PAINT Group