



























MOBIHEL 2K HS 4:1 COMPACTPRIMER GRUNTAS

- Aukštos kokybės akrilinis gruntas
- Didelis sausos plėvelės storis (iki 180 µm padengus 3 sluoksniais)
- Puikus vertikalus stabilumas, geros padengimo savybės
- Lengva šveisti
- Dėl puikių džiovimo savybių taupomas laikas, padengimo procesas tampa lengvas ir greitas, todėl padengti tolimesnius sluoksnius ypač lengva.
- Spalvos: pilka, balta ir juoda – galima maišyti tarpusavy norint gauti kitas spalvas
- LOJ atitinka reikalavimus

			
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS	 P220 – P280	 MOBIHEL Antisilicone cleaner	 MOBIHEL Anisilikono valiklis
	 MOBIHEL Anisilikono valiklis	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Anisilikono valiklis	 MOBIHEL Anisilikono valiklis
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR

MOBIHEL PASSIVATOR galite padengti sudrėkinta servėtele ar padengiant MOBIHEL PASIVATOR dažymo pistoletu. Po MOBIHEL PASSIVATOR priedo padengimo palaukite 7 - 10 min. (neilgiau nei 15 min!) ir tada padenkite gruntu.

	Maišymo santykis pagal tūrį:	 4 dalys MOBIHEL 2K HS 4:1 COMPACTPRIMER GRUNTO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 700 10% MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100  4 dalys MOBIHEL 2K HS 4:1 COMPACTPRIMER GRUNTO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 750 W 10% MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100
	Maišymo santykis pagal masę:	100 g MOBIHEL 2K HS 4:1 COMPACTPRIMER GRUNTO 15 g MOBIHEL 2K KIETIKLIO 700 arba 750 W 7 g MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100
	Mišinio sukietėjimo laikas prie 20°:	2 val.
	Klampa (RFU):	32 – 37 sek. DIN 53211 Φ4 / 20°C
	Dengimas dažymo pistoletu	1,6 – 1,8 mm 2 – 2,5 bar

	Sluoksnių skaičius:	1-3 sluoksniai
	Dangos storis:	1 sluoksnis: 60 μm 3 sluoksnis: 180 μm
	Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:	10 - 15 min/20°C
	Džiūvimo laikas prie 20°C:	1,5 val. dangos storis 60 μm 4 – 5 val. dangos storis 180 μm
	Džiūvimo laikas prie 60°C:	20 min dangos storis 60 μm 30 min dangos storis 180 μm
	Džiūvimo laikas (IR bangose)	10 min. – 60 μm 15 min. – 120 μm 20 min. - 180 μm Atstumas iki objekto: 70 - 80 cm
	Sausas šveitimas:	P360 – P600
	Šveitimas vandeniu:	P600 – P1200
	Tolimesnis žingsnis:	Visos kitos MOBIHEL dažų dangos
	Galiojimo laikas:	18 mėn.

2004/42/II B(c) (540) 530

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (c)) yra 540 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 530 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenija
 A member of the KANSAI PAINT Group