























MOBIHEL 2K GRUNTAS 3:1 UNIVERSALUS

- Gruntas puikiai apsaugo nuo korozijos
- Gali būti naudojamas ant pliko metalo tokio kaip: lakštinis plienas, cinkuotas plienas ar aliuminis taip pat tinkamas naudoti ant OEM grunto
- Puikus sukibimas
- Puikios šveitimo savybės – sausam ar šveitimui su vandeniu
- Spalva: pilka
- LOJ atitinka reikalavimus

	FE	ZN	AL
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS	 P220 – P280	 MOBIHEL Anisilikono valiklis	 MOBIHEL Anisilikono valiklis
	 MOBIHEL Anisilikono valiklis	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Anisilikono valiklis	 MOBIHEL Anisilikono valiklis

	Maišymo santykis pagal tūrį:	3 dalys MOBIHEL 2K 3:1 UNIVERSALUS GRUNTO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 700
	Maišymo santykis pagal masę:	100g MOBIHEL 2K 3:1 UNIVERSALUS GRUNTO 26g MOBIHEL 2K KIETIKLIO 700
	Mišinio sukietėjimo laikas prie 20°:	2 val.
	Klampa (RFU):	28 – 32 sek. DIN 53211 Φ4 / 20°C
	Dengimas dažymo pistoletu:	1,6– 1,8 mm 2 – 2,5 bar
	Sluoksnių skaičius:	1 sluoksnis: 40 μm
	Dangos storis:	3 sluoksniai: 120 μm

	Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:	10 - 15 min/20°C
	Džiūvimo laikas prie 20°C:	1,5 h dangos storis 40 µm 4 - 5h dangos storis 120 µm
	Džiūvimo laikas prie 60°C:	20 min dangos storis 40 µm 30 min dangos storis 120 µm
	Džiūvimo laikas (IR bangose)	15 – 20 min. Atstumas iki objekto: 70 - 80 cm
	Sausas šveitimas:	P360 – P600
	Šveitimas su vandeniu:	P600 – P1200
	Sekantis žingsnis:	Visos MOBIHEL dažų dangos
	Galiojimo laikas:	18 mėn.

2004/42/II B(c) (540) 530

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (c)) yra 540 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 530 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia
 A member of the KANSAI PAINT Group