



















MOBIHEL PRIMER RŪGŠTINIS GRUNTAS

- Vienkomponentis, greitai džiūstantis rūgštinis gruntas
- Puikios antikorozinės savybės
- Pagerina sukibimą su visais paviršiais (lakštinis metalas, cinkuotas plienas ir aliuminis)
- Padengimas dažymo pistoletu arba teptuku
- Perdengiamas bet koku MOBIHEL gruntu
- Spalva: pilka, žaliai pilka
- LOJ atitinka reikalavimus

	FE	ZN	AL
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS	 P220 – P280	 MOBIHEL Anisilikono valiklis	 MOBIHEL Anisilikono valiklis
	 MOBIHEL Anisilikono valiklis	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Anisilikono valiklis	 MOBIHEL Anisilikono valiklis

	Maišymo santykis pagal masę:	100 g MOBIHEL PRIMER GRUNTO 16 g MOBIHEL PRIMER SKIEDIKLIO
	Klampa (RFU):	20 – 25 s DIN 53211 Φ4 / 20°C MOBIHEL PRIMER SKIEDIKLIS (10 – 15%)
	Dengimas dažymo pistoletu:	1,3 – 1,4 mm 2 – 2,5 bar
	Sluoksnių skaičius:	2 -3
	Dangos storis:	25 - 30 μm
	Dengimas teptuku:	5 – 10% MOBIHEL PRIMER SKIEDIKLIS
	Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:	5 – 10 min./20°C

	Džiūvimo laikas prie 20°C: Džiūvimo laikas prie 60°C:	2 val 20 min.
	Sekantis žingsnis:	Bet koks MOBIHEL 2K gruntas
	Galiojimo laikas:	1 metai

2004/42/II B(c) (780) 720

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (c)) yra 780 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 720 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.,

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



A member of the KANSAI PAINT Group