

GRAVIHEL ALKYD PRIMER 20 GREY GRUNTAS

Naudojimas: Vienkomponentis gruntas alkidinio rišiklio pagrindu, naudojamas kaip antikorozinė metalo paviršių apsauga. Pasižymi ypač greitu džiūvimu (apie 20 minučių), taip pat tinkamas panardinant. Tepimas teptuku tinkamas tik mažesniems paviršiams, kadangi norint pasiekti rekomenduojamą sausos plėvelės storį, palyginti su purškimu, reikia daugiau sluoksnių. Plėvelės storis iki 25 µm leidžia vėliau suvirinti, nedarant jokio poveikio suvirinimo kokybei. Kartu su tinkama viršutine danga jis tinkamas naudoti kaime, mieste ar švelnioje pramoninėje aplinkoje. Rekomenduojamas rišiklio ir pastos santykis yra 85: 15.

Produkto tipas:

Alkidinis gruntas

Išvaizda:

Matinė

Pirminė klampa:

Tiksotropinė

Komponento A tankis:

1,283 – 1,415 kg/l

Sausų dalelių liekana:

Pagal tūrį: 34%

Pagal masę: 70%

LOJ:

2004/42/IIIB(c)(540)530

VOC paruoštas naudojimui (g/l)= maks. 530 ;

Teorinis dengiamumas:

7 - 8 m²/l.

Spalva:

Pilka



10- 15%

GRAVIHEL 1K SKIEDIKLIS

28 – 31 sec.


DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C



1,5 – 1,7 mm

2 - 4 bar (priklausomai nuo purkštuvo)

2x = 40 -50 µm



Tarp sluoksnių: 5-10 min. /20°C



Nelimpa dulks/20°C =5 minutes

Sausas liesti/20°C =20 minutes



0 - 10%

GRAVIHEL 1K SKIEDIKLIS


0,23 – 0,33 mm

80 – 200 bar



iki 5%

GRAVIHEL 1K SKIEDIKLIS



Galiojimo laikas:

2 metai