

## REM – AK CORROPRIMER

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Тип

Быстросохнущая алкидная цинк-фосфатная грунтовка с хорошей коррозионной стойкостью. Отличная адгезия к железной и стальной поверхности.

#### Цвет

серый по RAL 7011, красно-коричневый, светло-серый по RAL 7035  
другие цвета на заказ

#### Назначение

Грунтование стальных конструкций, приборов, труб, применение в машиностроении и т.д.

#### Тип подложки

Стальная или железная подложка, обработанная пескоструйкой до степени Sa 2 по EN ISO 12944/4

#### Нанесение

Кисть, распыление air или airless (диаметр дюзы = 0,33 - 0,38 мм / 150 бар)

#### Толщина пленки

60 – 90 мкм при распылении airless  
40 – 60 мкм при нанесении кистью

#### Расход

Теоретический расход: 110 г/м<sup>2</sup> / 40 мкм

Расход увеличивается на половину с учетом шероховатости поверхности, обработанной пескоструйкой.

#### Разбавитель

Разбавитель 500 – замедленный  
Разбавитель 87052 - ускоренный

### Techninių duomenų lapas

#### Tipas

Greitai džiustantis alkidinis cinko fosfato gruntas su geromis antikorozinėmis savybėmis. Puikus sukibimas su geležies ir plieno paviršiais.

#### Spalvos

Pilka apyt. RAL 7011, raudonai-ruda, Šviesiai pilka apyt. RAL 7035  
Kitos spalvos pagal pageidavimą.

#### Paskirtis

Plieno konstrukcijų, prietaisų, vamzdžių, įrenginių, mašinų ( žemės ūkio, statybų ir pan.) gruntavimui.

#### Rekomenduojamas paviršius

Šratuotas iki Sa 2 pagal ISO 12944/4,

#### Dažymas

teptuku, oriniu ar beoriu purkštuvu (purkštuko skersmuo: apie.0.33-0.38 mm/150 bar)

#### Plėvelės storis

60 - 90 μm beoriu purkštuvu  
40 - 60 μm teptuku

#### Išeiga

teoriškai: 110g/m<sup>2</sup> / 40 μm

Išeiga padidėja pusę šratuoto paviršiaus grubumo lygio.

#### Skiediklis

thinner 500 – lėtas  
thinner 87052 - greitas

**Время сушки при 20°C**

покрытие сухое к пыли: 20 мин / 40 мкм  
покрытие сухое на отлип: 40 мин / 40 мкм  
покрытие сухое для покраски эмалью REM-AK  
(на основе алкидной смолы): 3 ч / 40 мкм

**Вязкость при поставке**

тиксотропная

**Отн. плотность**

ок. 1,4 г/см<sup>3</sup>

**Сухой остаток**

ок. 51% по объему, ок. 71% по весу

**Термостойкость**

до 120°C

**ЛОС / VOC**

ок. 400 г/л в зависимости от цвета

**Примечания**

Минимальная рабочая температура = +5 °C  
Макс. отн. влажность воздуха = 80 %  
Во время нанесения и сушки температура  
поверхности и воздуха должна быть как минимум  
на 3 ° C выше точки росы.  
Дополнительная общая техническая информация доступна  
на сайте [www.rembrandtin.com](http://www.rembrandtin.com)

**Срок и условия хранения**

12 месяцев от даты выпуска в оригинально  
закрытой заводской таре

**Расфасовка**

28 кг, тара для транспортировки

**Категория VbF**

В декларации нет необходимости

**Džiūvimo laikas (20°C)**

Nelimpa dulksės po apyt. 20 min /40 µm  
Galima liesti po apyt. 40 min /40 µm  
Galima uždažyti po apyt. 3val./40 µm su  
REM-AK (alkidiniai dažais)

**Originali klampa**

tiksotropinė

**Specifinis tankis**

Apyt. 1,4 g/cm<sup>3</sup>

**Kietosios medžiagos**

apyt. 51% tūrio, apyt. 71% svorio

**Atsparumas temperatūrai**

Iki 120°C

**LOJ**

apyt. 400 g/l priklausomai nuo spalvos

**Pastabos**

Minimali dažymo aplinkos temperatūra: +5°C  
Santykinis oro drėgnumas iki 80%.  
Dažomo paviršiaus bei aplinkos temperatūra  
turi bent 3°C viršyti rasos tašką tiek dažymo,  
tiek džiūvimo metu.

Daugiau bendros techninės informacijos puslapyje  
[www.rembrandtin.com](http://www.rembrandtin.com)

**Saugojimas/laikymas**

Originalioje taroje 1 metai nuo pagaminimo  
datos

**Pakuotė**

28 kg transportavimo tara

**VbF klasė**

Deklaracija nebūtina

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG  
Ignaz-Köck-Straße 15  
A-1210 Wien  
[www.rembrandtin.com](http://www.rembrandtin.com)

el-paštas: office@rembrandtin.com  
Telefonas: +43 1 27702-0  
Faksas: +43 1 27702-40

Настоящая информация основана на опыте. Производитель не несет ответственности в случае использования продукции вне его контроля, и гарантирует лишь неизменное качество своей продукции. Производитель сохраняет за собой право на возможные изменения без предварительного уведомления покупателей.

Šie duomenys pagrįsti patirtimi. Kadangi mes neturime įtakos produkto naudojimui procesui, galime tik užtikrinti pastovią mūsų produktų kokybę. Galimi pakeitimai.

17/06/16