














## COLOMIX 5:1 HS 2K GRUNTAS

- Jis gali būti naudojamas kaip gruntas dengiant plonu sluoksniu arba kaip grunto užpildas dengiant storu sluoksniu
- Labai geros šveitimo savybės
- Apsaugo nuo korozijos
- Spalvos: pilka, balta ir juoda
- LOJ atitinka reikalavimus

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS	
	 P220 – P280
	 COLOMIX Antisilikono valiklis

	<b>Maišymo santykis pagal tūrį:</b>	5 dalys COLOMIX 5:1 HS 2K GRUNTO 1 dalis COLOMIX 5:1 2K ACRYL STANDARTINIO KIETIKLIO 25 - 30% COLOMIX 2K UNIVERSALAUŠ AKRILINIO SKIEDIKLIO
	<b>Maišymo santykis pagal masę:</b>	100 g COLOMIX 5:1 HS 2K GRUNTO 11 g COLOMIX 5:1 2K ACRYL KIETIKLIO 18 g COLOMIX 2K UNIVERSALAUŠ AKRILINIO SKIEDIKLIO
	<b>Mišinio sukietėjimo laikas 20°:</b>	1 – 1,5 val.
	<b>Klampa (RFU):</b>	22 – 25 s DIN 53211 Φ4 / 20°C
	<b>Dengimas dažymo pistoletu:</b>	1,6 – 1,8 mm 2 - 2,5 bar
	<b>Sluoksnių skaičius:</b>	2 - 3
	<b>Dangos storis:</b>	150 - 200µm
	<b>Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:</b>	10 - 15 min. / 20°C tarp sluoksnių 15 - 20 min./20°C prieš džiovinant kameroje

	<b>Džiūvimo laikas prie 20°C:</b>	2 h
	<b>Džiūvimo laikas prie 60°C:</b>	30 min.
	<b>Džiūvimo laikas (IR spinduliuose):</b>	15 min. – 20 min. Atstumas iki objekto: 70 - 80 cm
	<b>Sausas šveitimas:</b>	P360 - P600
	<b>Šveitimas su vandeniu:</b>	P600 - P1200
	<b>Sekantis žingsnis:</b>	VISOS COLOMIX DAŽŲ DANGOS
	<b>Galiojimo laikas:</b>	2 metai

2004/42/II B(c) (540) 530

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (c)) yra 540 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 530 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.,

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.