













## MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT FastDry lakas

- Tinkamas mažiems ir dideliems darbams
- Maža dengimo klampa – lengva dengti
- Greitai džiustantis – 15min / 60°C ar 30 min / 40°C
- Greitai galima poliruoti
- Aukštas blizgumas
- Užtikrina didesnį produktyvumą ir energijos taupymą
- LOJ atitinka reikalavimas

<b>PAVIRŠIUS</b>	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
------------------	--

	<b>Maišymo santykis pagal tūrį:</b>	 <p>2 dalys MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT FastDry LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K HS KIETIKLIO 4300</p>  <p>2 dalys MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT FastDry LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K HS KIETIKLIO 4100</p> <p>MOBIHEL 2K HS KIETIKLIS 4500 Nerekomenduojamas, nes jis yra per greitas ir gali sugadinti laka.</p>
	<b>Maišymo santykis pagal masę:</b>	100 g MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT FastDry LAKO 53 g MOBIHEL KIETIKLIO 4100 or 4300
	<b>Mišinio sukietėjimo laikas prie 20°:</b>	2 val.
	<b>Klampa (RFU):</b>	15 - 18 s DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C
	<b>Dengimas dažymo pistoletu:</b>	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar
	<b>Sluoksnių skaičius:</b>	<b>1 plonas sluoksnis</b> – dažymo pistoletas nuo dažomo objekto atitrauktas 15 cm, dengimo greitis didesnis nei įprastai. Pirmas sluoksnis turi būti plonas, šlapias ir lygus.
	<b>Dangos storis:</b>	<b>1 pilnas sluoksnis</b> – Praėjus 10 min. Dažymo pistoletas nuo dažomo objekto dabar atitraukiamas 25 cm, dengimo greitis įprastas.
	<b>Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:</b>	5 - 10 min/20°C tarp sluoksnių 10 - 15 min. prieš džiovinant kameroje
	<b>Džiūvimo laikas:</b>	<b>MOBIHEL 2K HS KIETIKLIS 4100</b> Džiūvimo laikas prie 20°C: 120 min. Džiūvimo laikas prie 40°C: 30 min.

		<p>Džiūvimo laikas prie 60°C: 15 min.</p> <p><b>MOBIHEL 2K HS KIETIKLIS 4300</b></p> <p>Džiūvimo laikas prie 30°C: 90 min.  Džiūvimo laikas prie 40°C: 30 min.  Džiūvimo laikas prie 60°C: 20 min.</p> <p>Lakas gali būti poliruojamas, kai paviršius atvėsta po džiūvimo laiko prie tam tikros temperatūros</p>
	<b>Džiūvimo laikas (IR spinduliuose):</b>	<p>5 min.</p> <p>Atstumas iki objekto: 70 - 80 cm</p>
	<b>Galiojimo laikas:</b>	2 metai

2004/42/II B(d) (420) 420

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (d)) yra 420 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 420 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Uždarykite kietiklio indelį po naudojimo, nes jis reaguoja su ore esančia drėgme ir gali tapti netinkamas naudojimui.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia  
A member of the KANSAI PAINT Group