
















## MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH LAKAS

- Tinkamas tiek skiedikliniam dažam, tiek vandeniniam
- Aukšto blizgumo
- Puikus vertikalus stabilumas
- Lengva naudoti
- LOJ atitinka reikalavimus

<b>PAVIRŠIUS</b>	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
------------------	--

	<b>Maišymo santykis pagal tūrį:</b>	 2 dalys MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT ANTI SCARTCH LAKO  1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 1300 10% MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2300   2 dalys MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT ANTI SCARTCH LAKO  1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO1100 10% MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100   2 dalys MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT ANTI SCARTCH LAKO  1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 1500 10% MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2500
	<b>Maišymo santykis pagal masę:</b>	100 g MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH LAKO 51 g MOBIHEL 2K KIETIKLIO 1100 arba 1300 arba 1500 14 g MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2100 arba 2300 arba 2500
	<b>Mišinio sukietėjimo laikas prie 20°:</b>	2 val.
	<b>Klampa (RFU):</b>	16 - 19 s DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C
	<b>Dengimas dažymo pistoletu:</b>	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar
	<b>Sluoksnių skaičius:</b> <b>Dangos storis:</b>	2 pilni sluoksniai 50 - 60 μm
	<b>Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:</b>	5 - 10 min/20°C tarp sluoksnių 10 - 15 min. prieš džiovinant kameroje
	<b>Džiūvimo laikas prie 20°C:</b> <b>Džiūvimo laikas prie 60°C:</b>	16 val. 30 min. (objekto temperatūra)
	<b>Džiūvimo laikas (IR bangose):</b>	8 - 12 min. Atstumas iki objekto: 70 - 80 cm

	<b>Galiojimo laikas:</b>	5 metai
---	--------------------------	---------

2004/42/II B(e) (840) 470

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (e)) yra 840 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 470 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Uždarykite kietiklio indelį po naudojimo, nes jis reaguoja su ore esančia drėgme ir gali tapti netinkamas naudojimui.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia  
A member of the KANSAI PAINT Group