

Techninė informacija (11/2017)

GRAVIHEL PUR 6:1 TOPCOAT 404

404 – 003 PUSIAU BLIZGUS

404 – 005 PILNAI BLIZGUS

GRAVI HEL

Naudojimas: Aukštos kokybės viršutinė dažų danga, apsauganti nuo oro sąlygų, mechaninės, cheminės ir UV spinduliuotės, tinkama reikliausioms naudojimo sąlygoms.

Galima naudoti tiesiai ant cinkuoto lakštinio metalo be grunto, tačiau rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo bandymą dėl skirtingų cinko savybių.

Rekomenduojamas rišklio ir pastos santykis yra 80:20. Jei reikalingas didesnis dengiamumas, pastų kiekį galima padidinti iki 75:25. Visa kita informacija pateikiama remiantis santykiu 80:20.

Paviršius:
GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50 RAL

Produkto tipas:
Akrilo - izocianatas

Išvaizda:
Pusiau blizgi, pilnai blizgi

Pirminė klampa:
Tiksotropinė

Komponento A tankis
1,213 – 1,36 kg/l

Sausų dalelių liekana:
Pagal tūrį: 31%
Pagal masę: 83%

LOJ:
2004/42/IB(e)(840)470
VOC paruoštas naudojimui (g/l)= max.470

Teorinis dengiamumas:
5 - 6 m²/ltr.

Atspalviai:
GRAVIHEL SPALVŲ PAVYZDŽIAI



6:1 + 20-25%


GRAVIHEL 2K PUR KIETIKLIS
GRAVIHEL 2K PUR SKIEDIKLIS
Skiedimas pagal tūrį
Sukietėjimo laikas / 20°C = 5 val.



30 – 33 sec.
DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C



1,3 mm
2 - 3 bar (priklausomai nuo purkštuvo)
2x = 60 μm



Tarp sluoksnių: 10 min. /20°C



Nelimpa dulks/20°C =15 min.
Galima liesti/20°C = 3val.
60°C = 30 min.



8 – 12 min.



0 - 5%
GRAVIHEL 2K PUR SKIEDIKLIS
0,23 – 0,33 mm
80 – 200 bar



Nereikalingas skiediklis!



Galiojimo laikas:
2 metai.

GRAVI HEL

Esant žemesnei darbinei temperatūrai, rekomenduojama naudoti GRAVIHEL 2K PUR KIETIKLIS FAST(greitas) ir GRAVIHEL 2K PUR SKIEDIKLIS FAST (greitas) .

Vasaros metu, rekomendavoma naudoti GRAVIHEL 2K PUR KIETIKLIS SLOW (lėtas) ir GRAVIHEL 2K PUR SKIEDIKLIS SLOW (lėtas).