

## GRAVIHEL PUR HS DANGA 450

450 – 001 Matinė danga

450 – 005 Blizgi danga

**Naudojama:** Aukštos kokybės dažų danga pasižyminti puikiu atsparumu oro, cheminiams, mechaniniams veiksniams, taip pat pasižymi UV spindulių apsauga. Geriausiai tinka komerciniam transportui, kuriam reikalingas ypatingai geras atsparumas cheminiams ir mechaniniams veiksniams.

Rekomenduojamas santykis tarp dažų bazės ir pigmentų yra 80 : 20. Jeigu reikalingas pagerintas dengiamumas, dažų bazės ir pigmentų koncentraciją galima padidinti iki 75 : 25. Žemiau pateikta informacija prie 80:20 santykio.

### Paviršius:

Gruntas GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50 RAL

### Produkto tipas:

Akrilo izocianatas

### Išvaizda:

Labai blizgi arba matinė

### Pirminė klampa:

DIN4 /20°C = 45 - 55 sek.

### Komponento A tankis:

1,028 – 1,118 kg/l

### Sausų dalelių liekana:

Pagal tūrį: 51%

Pagal masę: 73%

### LOJ:

2004/42/IIIB(d)(420)380

LOJ paruošta naudojimui (g/l)= max.380

### Teorinis dengiamumas:

10 - 11 m<sup>2</sup>/lit.

### Atspalviai:

GRAVIHEL SPALVŲ SISTEMA



450 – 005: 3:1+ 10-15%

450 – 001: 5:1 + 5 – 10%

GRAVIHEL 2K PUR HS KIETIKLIS

GRAVIHEL 2K PUR SKIEDIKLIS

Maišymo santykis

Mišinio sukietėjimo laikas /20°C = 2val.



25 – 27 sek.


DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C



1,3 mm

2 - 3 bar (priklausomai nuo purkštuvo)

1,5x = 40-60 μm



Džiūvimo laikas tarp sluoksnių: 10 min. /20°C



Nelimpa dulкės /20°C =20 min.

Galima liesti /20°C = 5val.

60°C = 30 min.



10-15 min. IR spinduliuose



0 - 10%

GRAVIHEL 2K PUR SKIEDIKLIO

0,23 – 0,33 mm

80 – 200 bar



Galiojimo laikas:

2 metai

# GRAVI HEL