

Techninė informacija (02/2018)

GRAVIHEL PUR TOPCOAT 600

POLIURETANINĖ DANGA

600 – 001 MATINĖ

600 – 002 PUSIAU MATINĖ

600 – 003 PUSIAU BLIZGI

GRAVI HEL

Naudojama: Aukštos kokybės, dvikomponentė poliuretaninė danga skirta medinių paviršių apsaugai. Rekomenduojamas santykis tarp dažų bazės ir pigmentų yra 80:20. Jei reikalingas pagerintas dengiamumas padidinkite santyki iki 75:25. Žemiau pateiktoje informacijoje santykis 80:20.

Galima purkšti bespalvę dažų bazę tiesiai ant medinių plokščių, faneruotų ir masyvių baldų (3 sluoksniai). Grunto nereikia.

Paviršius:

Gruntas GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER 60

Produkto tipas:

2K akriloizocianatas

Išvaizda:

matinė, pusiau matinė, pusiau blizgi

Pirminė klampa:

DIN 4/20°C = 70 – 80 s

Komponento A tankis:

0,95 – 0,97 kg/l

Sausų dalelių liekana:

Pagal tūrį: 27%

Pagal masę: 30 - 34%

LOJ:

2004/42/IIIB(e)(840)700

LOJ paruoštas naudojimui (g/l)= max.700

Teorinis dengiamumas:

5 - 6 m²/lit.

Atspalviai:

GRAVIHEL SPALVŲ SISTEMA



10:1 + 30%

GRAVIHEL 2K PUR EXTRA
KIETIKLIS

GRAVIHEL 2K PUR WOOD
SKIEDIKLIS

Maišymo santykis:

Sukietėjimo laikas / 20°C = 6h



18 – 20 sek.


DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C



1,8 mm

2 bar

1x = 100 μm



Džiūvimo laikas tarp sluoksnių: 10
min. /20°C




Sausas džiovinimas /20°C =15 - 30
min

Galima liesti/20°C = 2 – 4 h

20 - 30%

GRAVIHEL 2K PUR WOOD
SKIEDIKLIS

0,23 – 0,33 mm



Galiojimo laikas:

2 metai

GRAVI HEL

Dažų bazės GRAVIHEL PUR 600 negali būti maišomos su aliuminio pigmentais.